

Sementin ominaisuuksia	Tulokset	Vaatimukset
Lujuus 1d	20...24 MPa	ei vaatimusta
Lujuus 2d	32...38 MPa	≥ 20,0 MPa
Lujuus 7d	45...52 MPa	ei vaatimusta
Lujuus 28d	56...62 MPa	≥ 52,5 MPa
Sitoutumisajan alku	140...190 min	≥ 45 min
Tilavuuden pysyvyys	0...1,5 mm	≤ 10 mm
Hienous (Blaine)	420 ...500 m ² /kg	ei vaatimusta
Hekkutushäviö		ei vaatimusta
Liukenematon jäännös		ei vaatimusta
SO ₃	3,3...3,9 %	≤ 4,0 %
Kloridipitoisuus	≤ 0,08 %	≤ 0,10 %
Cr6+	0...2 mg/kg	≤ 2 mg/kg

Sementtien sisältämät seosaineet	%	Vaatus
Yhteensä	6...15 %	≥ 6 % ja ≤ 20 %
Kalkkikivi	6...15 %	
Masuunikuona	0 %	

Klinkkerin tyypillinen kemiallinen koostumus	%
CaO	63...65 %
SiO ₂	20...22 %
Al ₂ O ₃	4,4...5,3 %
Fe ₂ O ₃	2,9...3,5 %
MgO	2,6...3,1 %
C3A	