



Finnsementti Oy, 21600 Parainen, Finland
05
0416-CPD-3438
DoP-42R-2016-1
www.finnsementti.fi

EN 12620 Betonikiviainekset
Kauppanimi: 42R, Valkoinen dolomiitti
Kivilaji: Metamorfoitunut dolomiittimarmori

Raekoko	0/2	0/4	2/5	4/12
Rakeisuus	G _F 85	G _F 85	G _C 85/20	G _C 90/15
Raemuoto			FI ₁₅	FI ₁₅
Kiintotiheys	2,85 Mg/m ³	2,85 Mg/m ³	2,85 Mg/m ³	2,85 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,3% WA ₂₄
Puhtaus Hienoaines	f ₁₀	f ₁₀	f ₄	f ₄
Iskunkestävyys				NPD
Kiillottuvuuskestävyys				NPD
Kulumiskestävyys				NPD
Kulutuskkestävyys				NPD
Koostumus / määrä Kloridit Happoliukoiset sulfaatit	< 0,01 % AS _{0,2}	< 0,01 % AS _{0,2}		
Tilavuuden pysyvyys	NPD	NPD	NPD	NPD
Radioaktiivinen säteily I ₁ I ₂ I ₃	Aktiivisuusin- deksit (ST-ohje 12.2) < 0,05 < 0,02 < 0,01			
Raskasmetallien liukeneminen	NPD	NPD		
Polyaromaattisten hiilivetyjen päästöt	NPD	NPD		
Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD	NPD		
Jäädytys- sulatuskestävyys	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 %			
Alkalisilikareaktiivisuus ASTM C 289	Vaaraton	Vaaraton	Vaaraton	Vaaraton

NPD: No Performance Determined = Suoritustasoa ei ole määritetty