

Laatuinformaatio vko 22

pvm:

1.6.2018

Lastaussiiloista otettujen näytteiden puristuslujuus (SFS-EN 196-1)

kolmen perättäisen näytteen liukuva keskiarvo:

(Huom. testaustulosten hajonta +/-1,5 MPa)

* viimeisten laivauserien tuloksia



Parainen

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti CEM II/B-M(S-LL)42.5N	21.05.	27	16.05.	40	25.04.	47	460	34	8	16
	23.05.	27	21.05.	39	30.04.	48				
	28.05.	26	23.05.	39	02.05.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti CEM II/A-LL 42.5 R	23.05.	22	16.05.	46	25.04.	54	470	31	8	0
	28.05.	22	21.05.	46	30.04.	55				
	30.05.	22	23.05.	45	02.05.	55				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	23.05.	31	21.05.	45	25.04.	58	550	32	4	0
	28.05.	31	23.05.	45	30.04.	59				
	30.05.	31	28.05.	44	02.05.	59				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Valkosementti * CEM I 52.5 R - SR5	02.04.	24	02.04.	63	02.04.	73	400	81	0	0

Lappeenranta

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Plussementti CEMII/B-M(S-LL)42.5N	21.05.	25	16.05.	39	25.04.	50	440	32	13	9
	23.05.	25	21.05.	39	30.04.	49				
	28.05.	26	23.05.	40	02.05.	50				
	1 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Rapidsementti CEM II/A-LL 52.5 N	21.05.	24	16.05.	51	25.04.	61	490	32	8	0
	23.05.	24	21.05.	53	30.04.	62				
	28.05.	24	23.05.	54	02.05.	63				
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Pikaseimentti CEM I 52.5 R	21.05.	32	21.05.	46	23.04.	66	540	30	3	0
	23.05.	33	23.05.	46	25.04.	66				
	28.05.	33	28.05.	45	02.05.	66				
	2 vrk		7 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
SR-sementti CEM I 42.5 N - SR3	21.05.	28	14.05.	44	23.04.	52	360	22	3	0
	23.05.	29	16.05.	45	25.04.	51				
	28.05.	29	21.05.	45	02.05.	51				

Kantvik

	pvm	MPa	pvm	MPa	pvm	MPa	m ² /kg	%	%	%
	1 vrk		2 vrk		28 vrk		Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona
Megasementti* CEM I 52.5 N	16.05.	17	16.05.	32	24.04.	59	410	33	3.5	0

Raahan kuonajauheen laatuinformaatio

Hienous			Aktiivisuusindeksi			
pvm	m ² /kg		pvm	7 vrk	pvm	28 vrk
21.05.	412		14.05.	68 %	19.04.	87 %
24.05.	406		17.05.	68 %	23.04.	87 %
29.05.	401		21.05.	66 %	25.04.	89 %

Annamme mielellämme lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Mikko Marjalaakso 0201 206 208

Iiro Aro 0201 206 447


Heikki Alarautalahti 0201 206 204

Sini Ruukonen 0201 206 209

Pekka Rajala 0201 206 207

Paraisten Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Paraisten Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Paraisten Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Valkosementti

Laivanäytteiden lujuudet 1, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Lappeenrannan Plussementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




päivitetty 1.6.2018



FINNSEMENTTI

Lappeenrannan Rapidsementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Lappeenrannan Pikasementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1,2 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Lappeenrannan SR-sementti

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Mega Kantvik

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Plussementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Rapidsementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Plussementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018

KJ400, RAAHE

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI

päivitetty 1.6.2018