



Finnsementti Oy, 21600 Parainen, Finland
 Finnccement Ab, 21600 Pargas, Finland
 05
 0416-CPR-3438
 DoP-22R-2022-1
 www.finnsementti.fi

EN 12620 Betonikiviainekset / Ballast för betong
 22R, Paraisten valkohanmaa kalkkikivi
 22R Pargas gråvit kalksten

Kivilaji: Metamorfinen kalsiittimarmori
 Bergart: Metamorfisk kalcitmarmor

Raekoko /Kornstorlek	0/2	0/4	2/5	4/8	4/12	8/16
Rakeisuus/ Kornstorleksfördelning	G _F 85	G _F 85	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 90/15	G _C 80/20
Litteysluku/ Flisighetsindex			Fl15	Fl10	Fl10	Fl10
Kiintotiheys / Korndensitet	2,75 Mg/m ³	2,75 Mg/m ³	2,72 Mg/m ³	2,72 Mg/m ³	2,72 Mg/m ³	2,72 Mg/m ³
Vedenimeytyminen/ Vattenabsorption	0,3 % WA ₂₄	0,3 % WA ₂₄	0,3 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄
Hienoaines / Finmaterialhalt	f ₁₆	f ₁₀	f ₄	f _{1.5}	f _{1.5}	f _{1.5}
Iskunkestävyys /murskau- tuvuus/ Los Angelesvärde					NPD	NPD
Nastarengaskulutuskestävyys /Kulkvarnsvärde					NPD	NPD
Radioaktiivinen säteily / Radioaktiv strålning Aktiivisuusindeksit Aktivitetindex (ST-ohje 12.2)			I ₁ =0,01 I ₂ =0,003 I ₃ = 0,003			
Jäädäytysulatuskestävyys Frostbeständighet	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 % Godkänt, vattenabsorption < 1 %					
Alkalisilikareaktiivisuus / Alkalireaktivitet RILEM rec.test method AAR- 1.1, petrograf.	Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt					

NPD: No Performance Determined = Suoritustasoa ei ole määritely/ Ingen prestanda fastställd.