



Finnsementti Oy, 21600 Parainen, Finland

Finnement Ab, 21600 Pargas, Finland

05

0416-CPR-3438

DoP-22R-2026-1

www.finnsementti.fi

EN 12620 Betonikiviainekset / Ballast för betong

22R, Paraisten valkoharmaa kalkkikivi

22R Pargas gråvit kalksten

Kivilaji: Metamorfinen kalsiittimarmori

Bergart: Metamorfisk kalcitmarmor

Raekoko /Kornstorlek	0/2	0/4	2/5	4/8	4/12	8/16
Rakeisuus/ Kornstorleksfördelning	G _F 85	G _F 85	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 90/15	G _C 80/20
Litteysluku/ Flisighetsindex			FI ₁₅	FI ₁₀	FI ₁₀	FI ₁₀
Kiintotiheys / Korndensitet	2,73 Mg/m ³	2,70 Mg/m ³	2,71 Mg/m ³	2,71 Mg/m ³	2,71 Mg/m ³	2,71 Mg/m ³
Vedenimeytyminen/ Vattenabsorption	0,2 % WA ₂₄	0,4 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,3 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄
Hienoaines / Finmaterialhalt	f ₁₆	f ₁₀	f ₄	f _{1.5}	f _{1.5}	f _{1.5}
Iskunkestävyys /murskau- tuvuus/ Los Angelesvärde					NPD	NPD
Nastarengaskulutuskestävyys /Kulkvarnsvärde					NPD	NPD
Radioaktiivinen säteily / Radioaktiv strålning STUK S/6/2022	$C_{Th}/200 + C_{Ra}/300 + C_K/3000 = 0,01 < 1$ $C_{Th}/500 + C_{Ra}/700 + C_K/8000 + C_{Cs}/2000 = 0,003 < 1$ $C_{Th}/1500 + C_{Ra}/2000 + C_K/20000 + C_{Cs}/5000 = 0,003 < 1$					
Jäädätyssulatuskestävyys Frostbeständighet	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 % Godkänt, vattenabsorption < 1 %					
Alkalisilikareaktiivisuus / Alkalireaktivitet RILEM rec.test method AAR- 1.1, petrograf.	Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt					

NPD: No Performance Determined = Suoritusastoa ei ole määritetty/ Ingen prestanda fastställd.