

Laatuinformaatio

Lastaussiloista otettujen näytteiden laatutiedot

Parainen	m ² /kg		%		kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	500	41	4	40	446
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	420	35	9	16	587
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	510	33	7	4	745
Pikaseimentti CEM I 52,5R	560	35	4	0	776
Ykköseimentti CEM I 42,5R	400	30	3	0	768

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Jukka Tuohino	0201 206 205
Jarkko Riepponen	0201 206 437
Sini Ruokonen	0201 206 209

vko 21
pvm 25.5.2023

Lappeenranta	m ² /kg		%		kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	450	36	16	8	549
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	480	31	9	0	660
Pikaseimentti CEM I 52,5R	560	30	4	0	704
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	360	22	2	0	711
Koverhar	m ² /kg		%		kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	
Valkoseimentti* CEM I 52,5R - SR5	410	81	0	0	1100


* viimeisimmän laivausjärjen tulokset

** voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Paraisten Ykkösementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk



Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

