

Laatuinformaatio

Lastaussiloista otettujen näytteiden laatu tiedot

Parainen	m ² /kg		%		kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	490	41	4	40	446
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	420	36	9	16	587
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	480	33	6	4	745
Pikaseimentti CEM I 52,5R	550	34	4	0	776
Ykkösementti CEM I 42,5R	400	30	3	0	768

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Iiro Aro	0201 206 447
Heikki Alarautalahti	0201 206 204
Jukka Tuohino	0201 206 205
Jarkko Riepponen	0201 206 437
Sini Ruokonen	0201 206 209
Satu Kosomaa	0201 206 339

vko 24
pvm 15.6.2023

Lappeenranta	m ² /kg		%		kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N	430	33	15	8	549
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	480	30	9	0	660
Pikaseimentti CEM I 52,5R	550	30	4	0	704
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	370	22	3	0	711
Koverhar	m ² /kg		%		kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Valkoseimentti* CEM I 52,5R - SR5	410	81	0	0	1100


*viimeisimmän laivausjärjestelmän tulokset

**voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Paraisten Ykkössementti CEM I 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Valkosementti Koverhar

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 42,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Oiva-sementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vihreäsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




Oiva-sementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Rapidsementti Pietarsaari

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vaasa

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk



Rapidsementti Maarianhamina

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

