

Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

Parainen	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	540	41	3	41	446
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	440	35	6	17	567
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	490	34	6	3	702
Pikasementti CEM I 52,5R	580	34	3	0	776
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	560	51	1	70	330***
LC-Ykkösementti CEM II/A-LL 42,5R	430	33	12	0	665***

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Heikki Alarautalahti	0201 206 204	Jesse Junnila	0201 206 323
Jarkko Riepponen	0201 206 437	Sini Ruokonen	0201 206 209
Antti Saajanlehto	0201 206 216	Satu Kosomaa	0201 206 339

vko 9
pvm 27.2.2025

Lappeenranta	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	440	33	10	13	526
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	490	32	8	0	660
Pikasementti CEM I 52,5R	580	31	2	0	704
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	370	25	1	0	711
Koverhar	m ² /kg	%	%	%	kg CO ₂ eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP**
Valkosementti* CEM I 52,5R - SR5	400	82	0	0	1100

* viimeisimmän laivausjärjestelmän tulokset


** voimassa olevat Global Warming Potential -arvot valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

*** väliaikainen arvio

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk




Valkosementti Koverhar CEM I 52,5R - SR5

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




Oiva-sementti Kantvik CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Kantvik CEM I 52,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




Oiva-sementti Vihreäsaari CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Pikasementti Vihreäsaari CEM I 52,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2 ja 28 vrk




Oiva-sementti Pietarsaari CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Rapidsementti Pietarsaari CEM II/A-LL 42,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




Oiva-sementti Vaasa CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



Rapidsementti Maarianhamina CEM II/A-LL 42,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



KJ400 Raahe

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

