

## Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatu tiedot

Parainen	m <sup>2</sup> /kg		%		kg CO <sub>2</sub> eq./ton	
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*	
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	480	41	4	42	445	
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	460	36	7	17	595	
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	460	36	7	5	676	
Rene-sementti CEM II/A-LL 52,5R	600	38	8	0	680**	
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	550	51	3	70	244	
LC-Ykkösementti CEM II/A-LL 42,5R	430	35	13	0	659	

Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Heikki Alarautalahti	0201 206 204	Jesse Junnila	0201 206 323
Antti Saajanlehto	0201 206 216	Satu Kosomaa	0201 206 339
Henri Soikkeli	0201 206 207		

vko 23  
pvm 4.6.2026

Lappeenranta	m <sup>2</sup> /kg		%		kg CO <sub>2</sub> eq./ton	
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*	
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	480	35	9	14	482	
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	500	32	8	0	577	
Pikaseimentti CEM I 52,5R	560	33	4	0	625	
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	390	23	4	0	621	
Koverhar	m <sup>2</sup> /kg		%		kg CO <sub>2</sub> eq./ton	
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*	
Valkosementti*** CEM II/A-LL 52,5R	420	82	16	0	913	

\* voimassa olevat Global Warming Potential -arvot (GWP-tot-net) valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)


\*\* väliaikainen arvio

\*\*\* viimeisimmän laivausjärjen tulokset

**FINNSEMENTTI**  
A CRH COMPANY


## Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Paraisten Rene-sementti CEM II/A-LL 52,5 R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




## Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk




# Valkosementti Koverhar CEM II/A-LL 52,5 R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




## Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk




## Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Vihreäsaari CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Rapidsementti Pietarsaari CEM II/A-LL 42,5R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Rene-sementti Pietarsaari CEM II/A-LL 52,5 R

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Vaasa CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Oiva-sementti Maarianhamina CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk




# Kolmossementti Vihreäsaari CEM III/A 52,5L

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# Kolmossementti Kantvik CEM III/A 52,5L

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



# KJ400 Raaha

Aktiivisuusindeksi 7 ja 28 vrk

