Laatuinformaatio

Lastaussiiloista otettujen näytteiden laatutiedot

vko **44**

pvm **29.10.2026**

Parainen	m^2/kg	%	%	%	kg CO_2 eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*
Kolmossementti CEM III/A 52,5L	480	41	4	42	419
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	480	36	6	16	565
Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R	490	35	7	5	629
Rene-sementti CEM II/A-LL 52,5R	600	36	8	0	637
KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR	580	52	2	71	226
LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R	420	34	12	0	607

Lappeenranta	m^2/kg	%	%	%	kg CO_2 eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*
Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N	470	34	8	13	482
Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N	500	32	8	0	577
Pikasementti CEM I 52,5R	580	32	2	0	625
SR-sementti CEM I 42,5N - SR3	350	24	2	0	621

Koverhar	m^2/kg	%	%	%	kg CO_2 eq./ton
	Hienous	Vaaleusaste	Kalkkikivi	Kuona	GWP*
Valkosementti** CEM II/A-LL 52,5R	420	82	16	0	774

*voimassa olevat Global Warming Potential -arvot (GWP-tot-net) valmistavan sementtitehtaan portille asti (A1-A3)

**viimeisimmän laivauserän tulokset


Lisätietoja sementeistämme ja kuonajauheesta:

Heikki Alarautalahti	0201 206 204	Jesse Junnila	0201 206 323
Antti Saajanlehto	0201 206 216	Satu Kosomaa	0201 206 339
Henri Soikkeli	0201 206 207		

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten Rapidsementti CEM II/A-LL 42,5R


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten Rene-sementti CEM II/A-LL 52,5 R


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten LC-Ykkössementti CEM II/A-LL 42,5R


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten Kolmossementti CEM III/A 52,5L


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Paraisten KolmosBertta CEM III/B 42,5L - LH/SR

Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Valkosementti Koverhar CEM II/A-LL 52,5 R


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Oiva-sementti CEM II/B-M(S-LL) 52,5N


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5N


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan Pikasementti CEM I 52,5R


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Lappeenrannan SR-sementti CEM I 42,5N - SR3


Lastausnäytteiden lujuudet kolmen liukuva keskiarvo 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Oiva-sementti Vihreäsaari CEM II/B-M(S-LL) 52,5N


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Rapidsementti Pietarsaari CEM II/A-LL 42,5R


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Rene-sementti Pietarsaari CEM II/A-LL 52,5 R


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Oiva-sementti Vaasa CEM II/B-M(S-LL) 52,5N


Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Oiva-sementti Maarianhamina CEM II/B-M(S-LL) 52,5N

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Kolmossementti Vihreäsaari CEM III/A 52,5L



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY


Kolmossementti Kantvik CEM III/A 52,5L

Laivanäytteiden lujuudet 1, 2, 7 ja 28 vrk



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

KJ400 Raahe



FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY