

SUORITUSTASOILMOITUS / PRESTANDEKLARATION

Nro / Nr DoP-42R-2022-1

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod

42R Valkoinen dolomiitti

42R Vit dolomit

2. Aiottu käyttötarkoitus / Avsedda användning

Betonin kiviaines

Ballast för betong

3. Valmistaja / Tillverkare

Finnsementti Oy

Paraisten sementtitehdas

Skräbbölenie 18, 21600 PARAINEN

5. AVCP-menettely / AVCP-förfarande

Järjestelmä 2+ / System 2+

6a. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva DoP / DoP baserad på harmoniserad standard

Standardi / Standard **SFS EN 12620 + A1: 2008**

Annettu sertifikaatti / Utfärdat certifikat **0416-CPR-3438-03**

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, jolla sertifikaatti nro. 0416, on tehnyt tuotteen alkutestauksen kyseeseen tulevien ominaisuuksien osalta sekä suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen sekä testaa tehtaalta, markkinoilta tai rakennuspaikalta otetut pistokoenäytteet.

Det anmälda organet Inspecta Sertifiointi Oy, vars certifikatnummer är 0416, har utfört typprovning av relevanta egenskaper, första besiktning av fabriken och fabriken tillverkningskontroll och utför kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av fabriken tillverkningskontroll samt utför provning av produkter uttagna på fabrik, på marknaden eller på byggplats.

Finnsementti Oy

Skräbbölenie 18
21600 Parainen
Puh. 0201 206 200
Fax. 0201 206 311

Poikkitie 105
53500 Lappeenranta
Puh. 0201 206 200
Fax. 0201 206 410

Lars Sonckin kaari 16 (PI 115)
02601 Espoo
Puh. 0201 206 200
Fax. 0201 206 202
www.finnsementti.fi
info@finnsementti.fi

Kotipaikka:Parainen
Y-tunnus: 1628387-7

7. Ilmoitetut suoritusastot / Angiven prestanda

Perusominaisuudet / Väsentliga egenskaper	Suoritusasto Prestanda				Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä /Harmoniserad teknisk specification
Raekoko / Kornstorlek	0/2	0/4	2/5	4/12	SFS-EN 12620 + A1:2008
Rakeisuus/ Kornstorleksfördelning	G _F 85	G _F 85	G _C 80/20	G _C 90/15	
Litteysluku/ Flisighetsindex			FI ₁₀	FI ₁₀	
Kiintotiheys / Korndensitet	2,90 Mg/m ³	2,88 Mg/m ³	2,85 Mg/m ³	2,82 Mg/m ³	
Vedenimeytyminen/ Vattenabsorption	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	
Hienoaines / Finmaterialhalt	f ₁₆	f ₁₀	f ₄	f ₄	
Iskunkestävyys /murskau- tuvuus/ Los Angelesvärde				NPD	
Nastarengaskulutuskestävyys /Kulkvarnsvärde				NPD	
Radioaktiivinen säteily / Radioaktiv strålning Aktiivisuusindeksit Aktivitetsindex (ST-ohje 12.2)			I ₁ =0,005 I ₂ =0,002 I ₃ = 0,001		
Jäädätyssulatuskestävyys Frostbeständighet	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 % Godkänt, vattenabsorption < 1 %				
Alkalisilikareaktiivisuus / Alkalireaktivitet RILEM rec.test method AAR- 1.1, petrograf.	Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt				

NPD: No Performance Determined = Suoritusastoa ei ole määritetty /Ingen prestanda fastställd.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on suoritusastojen joukon mukainen. / Prestandan för ovannämnda produkt överensstämmer med den prestanda som gäller för gruppen.

Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denna prestandadeklaration är given enligt förordningen (EU) N:o 305/2011 och gäller i enlighet med den tidigare angivna tillverkarens specifika ansvar.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut / Undertecknat för tillverkaren av:

Paraisilla 2.10.2025,

Signed by:

Annina Tuominen

BCA2F4390295493...

Annina Tuominen

Toimitusjohtaja / Verkställande direktör