

SUORITUSTASOILMOITUS / PRESTANDEKLARATION

Nro / Nr DoP_LV_Pika_4678
Annettu / Utfärdat 19.4.2021

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod CEM I 52,5 R

CEM I 52,5 R Lappeenrannan Pikasementti
CEM I 52,5 R Villmanstrand Snabbcement

2. Aiottu käyttötarkoitus / Avsedda användning

Betonin, laastin, injektointilaastin sekä muiden rakenteissa ja rakennustuotteiden valmistuksessa käytettävien seosten valmistamiseen.

För betong, bruk, injekteringsmassa samt för framställning av blandningar använda i konstruktioner och byggprodukter.

3. Valmistaja / Tillverkare

Finnsementti Oy
Paraisten sementtitehdas
Skräbbölentie 18, 21600 PARAINEN

5. AVCP-menettely / AVCP-förfarande

Järjestelmä 1+ / System 1+

6a. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva DoP / DoP baserad på harmoniserad standard

Standardi / Standard **EN 197-1**

Annettu sertifikaatti / Utfärdat certifikat **0416-CPR-4678**

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, jolla sertifikaatti nro. 0416, on tehnyt tuotteen alkutestauksen kyseeseen tulevien ominaisuuksien osalta sekä suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen sekä testaa tehtaalta, markkinoilta tai rakennuspaikalta otetut pistokoenäytteet.

Det anmälda organet Inspecta Sertifiointi Oy, vars certifikatnummer är 0416, har utfört typprovning av relevanta egenskaper, första besiktning av fabriken och fabriken tillverkningskontroll och utför kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av fabriken tillverkningskontroll samt utför provning av produkter uttagna på fabrik, på marknaden eller på byggplats.

7. Ilmoitetut suoritusastot / Angiven prestanda

Perusominaisuudet Väsentliga egenskaper	Suoritusasto Prestanda	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät Harmoniserad teknisk specifikation
Tavallisten sementtien koostumus ja merkintä / Sammansättning och märkning för ordinära cement	CEM I	EN 197-1:2011
Puristuslujuus (varhais- ja standardilujuus) / Tryckhållfasthet (tidig och standardhållfasthet)	52,5R	
Sitoutumisaika / Bindetid	≥ 45 min	
Tilavuuden pysyvyys / Volymbeständighet	≤ 10 mm	
Sulfaattipitoisuus / Sulfathalt (SO ₃)	≤ 4,0 %	
Kloridipitoisuus / Kloridhalt	≤ 0,1 %	
Hehkutushäviö / Glödförlust	≤ 5,0 %	
Liukenematon jäännös / Olöslig rest	≤ 5,0 %	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on suoritusastojen joukon mukainen. / Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den prestanda som gäller för gruppen.

Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denna prestandadeklaration är given enligt förordningen (EU) N:o 305/2011 och gäller i enlighet med den tidigare angivna tillverkarens specifika ansvar.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut / Underteknat för tillverkaren av:

Paraisilla 19.4.2021,



Miikka Riionheimo
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör