

SUORITUSTASOILMOITUS / PRESTANDEKLARATION

Nro / Nr DoP_PA_Rene_14858

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod

CEM II / A-LL 52,5 R

CEM II / A-LL 52,5 R Paraisten Rene-sementti

CEM II / A-LL 52,5 R Pargas Rene-cement

2. Aiottu käyttötarkoitus / Avsedda användning

Betonin, laastin, injektointilaastin sekä muiden rakenteissa ja rakennustuotteiden valmistuksessa käytettävien seosten valmistamiseen.

För betong, bruk, injekteringsmassa samt för framställning av blandningar använda i konstruktioner och byggprodukter.

3. Valmistaja / Tillverkare

Finnsementti Oy

Paraisten sementtitehdas

Skräbbölenie 18, 21600 PARAINEN

5. AVCP-menettely / AVCP-förfarande

Järjestelmä 1+ / System 1+

6a. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva DoP / DoP baserad på harmoniserad standard

Standardi / Standard **EN 197-1**

Annettu sertifikaatti / Utfärdat certifikat **0416-CPR-14858**

Ilmoitettu laitos Kiwa Sertifiointi Oy, jolla sertifikaatti nro. 0416, on tehnyt tuotteen alkutestauksen kyseeseen tulevien ominaisuuksien osalta sekä suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Kiwa Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen sekä testaa tehtaalta, markkinoilta tai rakennuspaikalta otetut pistokoenäytteet.

Det anmälda organet Kiwa Sertifiointi Oy, vars certifikatnummer är 0416, har utfört typprovning av relevanta egenskaper, första besiktning av fabriken och fabriken tillverkningskontroll och utför kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av fabriken tillverkningskontroll samt utför provning av produkter uttagna på fabrik, på marknaden eller på byggplats.

7. Ilmoitetut suoritusastot / Angiven prestanda


Perusominaisuudet Väsentliga egenskaper	Suoritusasto Prestanda	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät Harmoniserad teknisk specifikation
Tavallisten sementtien koostumus ja merkintä / Sammansättning och märkning för ordinära cement	CEM II/A-LL	EN 197-1:2011
Puristuslujuus (varhais- ja standardilujuus) / Tryckhållfasthet (tidig och standardhållfasthet)	52,5R	
Sitoutumisaika / Bindetid	≥ 45 min	
Tilavuuden pysyvyys / Volymbeständighet	≤ 10 mm	
Sulfaattipitoisuus / Sulfathalt (SO ₃)	≤ 4,0 %	
Kloridipitoisuus / Kloridhalt	≤ 0,1 %	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on suoritusastojen joukon mukainen. / Prestandan för ovannämnda produkt överensstämmer med den prestanda som gäller för gruppen.

Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denna prestandadeklaration är given enligt förordningen (EU) N:o 305/2011 och gäller i enlighet med den tidigare angivna tillverkarens specifika ansvar.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut / Undertecknat för tillverkaren av:

Paraisilla 2.10.2025,

Signed by:

 BCA2F4390295493...

Annina Tuominen
 Toimitusjohtaja / Verkställande direktör