



Finnsementti Oy, 21600 Parainen, Finland

Finnceмент Ab, 21600 Pargas, Finland

05

0416-CPR-3438

DoP-LK300-2022-1

www.finnsementti.fi

EN 12620 Betonikiviainekset / Ballast för betong

LK300 Keltainen kvartsiitti

LK300 Gul kvartsit

Raekoko / Kornstorlek	0/2	2/5	4/12
Rakeisuus/ Kornstorleksfördelning	G _F 85	G _C 80/20	G _C 90/15
Litteysluku/ Flisighetsindex		Fl ₁₀	Fl ₁₀
Kiintotiheys / Korndensitet	2,64 Mg/m ³	2,63 Mg/m ³	2,65 Mg/m ³
Vedenimeytyminen/ Vattenabsorption	0,6 % WA ₂₄	0,3 % WA ₂₄	0,5 % WA ₂₄
Hienoaines / Finmaterialhalt	f ₃	f _{1.5}	f _{1.5}
Iskunkestävyys / murskau- tuvuus/ Los Angelesvärde			NPD
Nastarengaskulutuskestävyys /Kulkvarnsvärde			NPD
Radioaktiivinen säteily / Radioaktiv strålning Aktiivisuusindeksit Aktivitetindex (ST-ohje 12.2)		I ₁ = 0,01 I ₂ = 0,01 I ₃ = 0,002	
Jäädytysulatuskestävyys Frostbeständighet	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 % Godkänt, vattenabsorption < 1 %		
Alkalisilikareaktiivisuus / Alkalisilikareaktivitet RILEM rec.test method AAR- 1.1, petrograf.	Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt		

NPD: No Performance Determined = Suoritustasoa ei ole määritetty/ Ingen prestanda fastställd.