

Uusi **vähähiilisempi** Valkosementti

Nopeasti kovettuva
portlandkalkkikivisementti
CEM II/A-LL 52,5 R

Valkosementtiä käytetään valkoisten ja värillisten elementtien ja betonituotteiden valmistukseen. Valkosementti sopii erinomaisesti myös kuivatuotteiden, erilaisten laastien ja tasoitteiden valmistukseen.

Sementin ominaisuuksia

Sementin ominaisuuksia	Vaatimukset (SFS-EN 197-1)
Puristuslujuus 2 vrk	≥ 30 MPa
Puristuslujuus 28 vrk	≥ 52,5 MPa
Sitoutumisaika	≥ 45 min
Tilavuudenpysyvyys	≤ 10 mm
SO ₃	≤ 4,0 %
Kloridipitoisuus	≤ 0,10 %

Sementin koostumus

Sementin koostumus	Vaatimukset (SFS-EN 197-1)
Klinkkeri	≥ 80 %
Kalkkikivi	≥ 6 % ja ≤ 20 %

Sementin ominaisuuksia

Sementin ominaisuuksia	Vaatimukset (REACH N:o 1907/2006)
Cr6+	≤ 2 mg/kg

FINNSEMENTTI
A CRH COMPANY

Finnsementti Oy
FI-21600 Parainen, Puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi, etunimi.sukunimi@finnsementti.fi
semnet.fi, finnsementti.fi

